vetonit

Технический лист № 5
Версия 06.2025

Vetonit Теплый дом (плита)

Минеральная тепло-шумоизоляция на основе кварца

ТУ 23.99.19-202-56846022-2024



Описание продукции

Упругий минеральный утеплитель на основе кварцевого волокна в плитах с базовой теплопроводностью для тепло- и шумоизоляции полов, стен и крыш.

Область применения

- Межкомнатные перегородки
- Полы по лагам: межэтажные «теплые» перекрытия
- Скатные кровли и мансарды
- Теплоизоляция полов
- Утепление стен изнутри
- Утепление стен снаружи: утеплитель под сайдинг / обшивку / облицовочный кирпич с установкой в деревянный или металлический каркас

Преимущества

Коэфициент теплопроводности (λ=0,038)
базовый класс сохранения тепла в доме.

Отличное качество по разумной цене
материал с высокой паропроницаемостью защитит дом от сырости и плесени.

Не крошится по краям и не ломается
Высокая упругость позволяет без проблем работать с ним даже новичку.

Доставка и хранение без лишних затрат
упакованный материал вдвое компактнее базальтовых утеплителей.

Безопасен для человека и природы
в составе минерального волокна — природные компоненты (кварц, сода и доломит).

Не горит и не поддерживает горения
входит в группу негорючих (НГ) строительных материалов.

Физико-технические характеристики


Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	14/7	–
Теплопроводность при температуре 283 ± 2 K (10 ± 2 °C), λ_{10}, Вт/(м · K), не более	0,038	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	610	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1 170	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м^2	10/5	–
Объем материала в упаковке, м^3	0,5	–
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м^2, не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Температура применения, °C	-60/+200	–

vetonit


Технический лист № 5
Версия 06.2025

Vetonit Теплый дом (плита)

Варианты упаковок



ПЛИТЫ
50 × 610 × 1170 мм
14 шт.



ПЛИТЫ
100 × 610 × 1170 мм
7 шт.

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Рекомендации к установке

После вскрытия упаковки, материал необходимо встряхнуть. Далее можно приступать к монтажу.
Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции.

24/7

ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономия энергоресурсов
50 лет
Срок эффективной эксплуатации
Безопасность для человека
Снижение выбросов CO_2
Сохранение природных ресурсов
EPD VERIFIED
Наличие экологической декларации